

Sport®

WŁAŚCIWOŚCI

Odporny na zużycie



Doskonałe pokrywanie powierzchni



Wysoka odporność na czarne ślady pozostawiane przez obuwie sportowe



Bez zapachu



Matowy odcień antyodblaskowy: antypoślizgowe właściwości poświadczane normami DIN 51130 i NF P 90106 lub Wykończenie Amerykańskie (rezultaty testów do dyspozycji)



ZASTOSOWANIE

Do sal sportowych



Do pomieszczeń i klatek schodowych wymagających właściwości antypoślizgowych



Nakładany bezpośrednio na drewno w 3 warstwach, albo w 2 na lakiery podkładowe PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® lub S.O. SŁABY ZAPACH



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- SPORT® BLANCHON jest dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym, w fazie wodnej.
- Bezzapachowy SPORT® posiada specyficzny poliuretanowy, wodorozcieńczalny utwardzacz i pozwala na łatwe i praktyczne nakładanie.
- SPORT® został opracowany do sal sportowych i gimnastycznych:
 - Posiada antypoślizgowe właściwości potwierdzone normami: niemiecką DIN 51130 i francuską NF P 90106.
 - Jego doskonale jednolity aspekt wyjątkowo podkreśla piękny efekt powierzchni parkietu.
- Niesłyszana odporność powłoki na zużycie zapewnia trwałą i skuteczną ochronę powierzchni w hali sportowej.
- Wyjątkowe właściwości lakieru SPORT® sprawiają że jest on odpowiedni do lakierowania powierzchni parkietów w halach sportowych oraz wszystkich pomieszczeń, gdzie wymagane są właściwości antypoślizgowe (klatki schodowe, poczekalnie, hale, szkoły, domy prywatne itp.).
- SPORT® może być nakładany na większość rodzajów drewna (orzech i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON). Jego jasny odcień chroni i podkreśla wygląd drewna.
- SPORT® jest dostępny w 2 odcieniach: bezbarwny mat i wykończenie amerykańskie (półpołysk).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycisnąć powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "golego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzić papierem ściernym 80 (patrz ANEKS*, strona 2).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować środków chemicznych celem wybielenia parkietu).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLOPHONE T.I. AQUARÉTHANE®).

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "golego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON. Po wyschnięciu bejcy, nałożyć 2 lub 3 warstwy SPORT® (lub 1 warstwę PRIM'SEALERA BLANCHON albo PRIM'GOLDU® BLANCHON i 1 lub 2 warstwy SPORT®). AQUATEINTE® 2K umożliwia kompletny system aplikacji w fazie wodnej "bejca + podkład + wykończenie", bez konieczności wcześniejszego blokowania bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego.
- Wyszlifowane parkiety (surowe drewno) można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODEK DO POSTARZANIA DREWNA BLANCHON (efekty pozytywne). Po wyschnięciu, dla utwardzenia barwy, nałożyć 1 warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać PRIM'SEALERA ani PRIM'GOLDU®). Następnie nałożyć 2 warstwy SPORT® (lakierowanie dwiema warstwami zawierającymi 1 warstwę SPORT® na 1 warstwę lakieru podkładowego jest odradzane).
- Aby nie uszkodzić odcienia, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończenia. Wskazane jest wreszcie zmatowanie powierzchni drobnziarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Nie stosować lazurów.

Lakiery podkładowe

- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® lub S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Użycie bezzapachowych PRIM'SEALER lub PRIM'GOLD® zapewnia komfort pracy podczas lakierowania parkietu. Barwa drewna pozostanie jasna jeśli zostanie naniesiony PRIM'SEALER (podobny efekt uzyskuje się dzięki lakierowi SPORT® nałożonemu bezpośrednio na drewno), i ociepli się przy zastosowaniu PRIM'GOLDU® (zwłaszcza na drewnie garbnikowym takim jak dąb lub kasztanowiec). Odcień ten będzie mocno zbliżony do tego, jaki otrzymuje się przy naniesieniu warstwy S.O. SŁABY ZAPACH.
- Zastosowanie S.O. SŁABY ZAPACH pozwala na szybkie zakończenie pracy i nadaje drewnu ciepłą barwę. Jest on również niezbędny do zablokowania powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW i ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA przed naniesieniem SPORT® (patrz § BARWIENIE).

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Dobrze wstrząsnąć składnikami A i B.
- Wymieszać dokładnie LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. Doza składnika B: 1 część na 9 części lakieru SPORT® (objętościowo).
- Starannie wymieszać natychmiast po wlewniu UTWARDZACZA do LAKIERU i wykorzystać mieszalinę w ciągu 2 godzin.
- Nie rozcieńczać.

Uwaga: SPORT® jest dostarczany w specjalnym opakowaniu (karton, worek foliowy, składniki A i B) które umożliwia łączenie obu składników w kartonie wyścielanym workiem foliowym. Można również wymieszać składniki bezpośrednio w kanistrze.

Lakierowanie

- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nanosić równomierne i obfite warstwy za pomocą wałka (z krótkim włosiem). Białawy kolor płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
- SPORT® nakłada się w 3 warstwach bezpośrednio na twarde drewno lub w 2 na warstwę lakieru podkładowego (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Uwaga: zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH ułatwi matowanie.
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatować powierzchnię monozłifierką (tarcza drobnziarnista) i ponownie odkurzyć.
- Matowanie powierzchni jest niezbędne, jeżeli nakładanie poszczególnych warstw lakieru odbywało się po upływie 24 godzin.
- Uwaga: można dokonywać wymalowań linii do gier sportowych na powierzchni lakieru, najwcześniej po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy lakieru SPORT®. Użyć do tego celu FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL SPORTOWYCH BLANCHON (patrz Karta Techniczna).

Blanchon

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu dokładnie przemyć wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do wyparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Nie wylewać do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: około 45 minut w normalnych warunkach.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 4 do 6 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (np. foliami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie.
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 7 do 10 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- Składnik A: chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Składnik B: odporny na mróz.
- Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. Zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

PIELĘGNACJA

- SPORT® ułatwia późniejszą pielęgnację drewnianych parkietów, podłóg i schodów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, przetrzeć na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, PROTEKTOR BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru.
- Odradzane są: monoszlifierka, miotła z włosem, silikonowe nabyłszczacze, produkty amoniakowe oraz detergenty ściągające itd., tzn. wszystkie produkty i narzędzia mogące nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem SPORT® i poddane dużemu natężeniu ruchu, będą konserwowane środkiem PROTEKTOR (patrz dokumentacja na temat pielęgnacji lakierowanych parkietów i Karta Techniczna tego produktu). Częstotliwość tej konserwacji będzie zależała od natężenia ruchu w pomieszczeniach. W przypadku konserwacji środkami metalizującymi skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON.

RENOWACJA

- W przypadku renowacji parkietu pokrytego bliżej nie zdefiniowanym lakierem, należy starannie wycyklinować powierzchnię i nałożyć SPORT® na surowe drewno (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI i ANEKS*).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	DWUSKŁADNIKOWY LAKIER DO PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW Z DREWNA
TYP ŻYWIC	Składnik A: poliuretan w fazie wodnej Składnik B: poliuretan rocieńcizalny wodą
KLASYFIKACJA AFNOR	Składnik A: grupa 1, klasa 7b2 Składnik B: grupa 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ MIESZANINY	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 170 - 220 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD) Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (dostępnych na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZA	9 części LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	4 do 6 godz. w normalnych warunkach
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TABER	Utrata wagi: 20 mg (tarcze ścieme CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (trzcina 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów amoniakowych

*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU W HALI SPORTOWEJ

- Odbywa się za pomocą szlifierki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odświeżenia i wyrównania drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (80) dla uzyskania pięknego wykończenia.
- Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie: powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009. zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwałe 62, 50-010 WROCŁAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex (France) - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

Blanchon