

Promat®-Finish PRO

Masa szpachlowa wykończeniowa



Charakterystyka

- do aplikacji ręcznej i mechanicznej na podłożach mineralnych (agregaty szpachlarskie i malarsko-szpachlarskie)
- łatwa obróbka
- łatwe szlifowanie (papier ścierny o gradacji 180-200)

Dane techniczne i właściwości

EN 15824:2017	
Reakcja na ogień	A2-s1; d0
Deklaracja właściwości użytkowych	MG/PFINP/05/21
Opakowanie	wiadro 20 kg 32 wiadra / paleta

Niniejsza karta produktu ma na celu wyłącznie dostarczenie informacji na temat wyżej wymienionych materiałów budowlanych. Informacje oparte są na naszej wiedzy technicznej i aktualnych doświadczeniach technicznych. Ze względu na szeroki zakres możliwych wpływów w trakcie obróbki i stosowania naszych produktów, nie zwalniają one użytkownika z przeprowadzania własnych testów i prób i stanowią jedynie ogólne wytyczne. Powyższe dane nie stanowią zapewnienia określonych właściwości lub przydatności do konkretnego zastosowania w rozumieniu prawa. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszelkich praw własności oraz obowiązujących przepisów i regulacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich możliwych lub koniecznych zmian w produktach zgodnie z normami krajowymi i/lub międzynarodowymi. O ile nie podano inaczej, dane techniczne odnoszą się do średnich wartości z produkcji i podlegają zwykłym wahaniom produkcyjnym oraz (ewentualnie) podanym tolerancjom. **Należy przestrzegać instrukcji znajdujących się na produktach lub ich opakowaniach oraz kart charakterystyki, które dostępne są na życzenie.**

Opis produktu

Gotowa masa szpachlowa Promat®-Finish PRO jest przeznaczona do ostatecznego wykończenia powierzchni płyt ogniochronnych Promat®.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia płyt ogniochronnych Promat® musi być sucha, czysta i nie przemarznięta. Luźne cząsteczki, takie jak kurz lub pył, należy usunąć. Należy zapewnić prawidłowy montaż płyt. Spoiny płyt muszą być suche. W zależności od rodzaju płyty ogniochronnej Promat® powierzchnię płyt należy wstępnie zagruntować.

Produkt przeznaczony do szpachlowania płyt Promat®:

- PROMATECT®-H
- PROMATECT®-L
- PROMAXON®-Typ A
- PROMAXON®-V
- PROMATECT®-100x

Podczas szpachlowania powierzchni płyt PROMATECT®-L, produkt należy zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych.

Zastosowanie

Temperatura robocza powinna wynosić co najmniej 10°C. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć.

W przypadku aplikacji ręcznej Promat®-Finish PRO produkt jest gotowy do użycia bezpośrednio z wiadra. Przed użyciem masę należy przemieszać. W przypadku aplikacji mechanicznej zaleca się dodanie 0,7 l wody na 20 kg produktu i wymieszanie mieszałem do gładzi.

Połączenia płyt ogniochronnych Promat® powinny być uprzednio zaspoinowane gipsem szpachlowym Promat®-Filler PRO lub gotową masą szpachlową Promat®-Ready mix PRO.

W przypadku aplikacji ręcznej masę gotową Promat®-Finish PRO należy aplikować przy pomocy szpachelki i pacy tynkarskiej wykonanej ze stali nierdzewnej. Przy aplikacji mechanicznej zalecamy używanie agregatu malarsko-szpachlarskiego Graco Mark VII (dysza 531 lub 533). Po wyschnięciu masę należy przeszlifować przy użyciu papieru ściernego o gradacji ≤200.

Promat®-Finish PRO jest wyrobem cienkowarstwowym, dlatego nie zaleca się stosowania produktu pod tapety, płytki ceramiczne, płytki dekoracyjne i wykładziny. Produktem zalecanym pod tego typu wykończenia jest Promat®-Filler PRO.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, ale mrozoodpornym, ciemnym i suchym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.promat.com